



proizvodnja, prodaja i servis  
aparata za zavarivanje i  
rezanje, rezervnih i  
potrošnih dijelova, te  
materijala za dodavanje

dr. Ivana Novaka 32a  
40 000 Čakovec  
H R V A T S K A  
<http://www.servus.hr/>

tel: +385 40 390 167  
tel/fax: +385 40 390 168  
GSM: +385 98 241 148  
GSM: +385 98 426 926  
e-mail: [servus@ck.t-com.hr](mailto:servus@ck.t-com.hr)

## Tehničko uputstvo *Greinox RP*

Otopina za pasiviziranje površina nerđajućih čelika koje su bile podvrgnute  
čišćenju



### PODRUČJE PRIMJENE

Za trenutno postizanje zaštitnog pasivnog sloja, neposredno nakon uspješno završenog postupka čišćenja sa Greinox sredstvima za čišćenje.

### NAČIN PRIMJENE

Prskanjem, uranjanjem ili ručnim postupkom pomoću kista ili jastučića za pudranje, jednakomjerno nanijeti na očišćenu i osušenu površinu od nerđajućeg čelika.

Prije upotrebe pročitati etiketu i poštivati uputstva za upotrebu.

### DJELOTVORNOST

15 - 20 m<sup>2</sup> površine nerđajućeg čelika po kg sredstva za pasiviziranje.

### VRIJEME DJELOVANJA

15 - 20 min

Ovisno o kvaliteti sirovine, temperaturi okoline i površine koja se obrađuje.

Optimalna temperatura 18°C - 22°C.

### ISPIRANJE

Hladna voda iz vodovoda (kvaliteta pitke vode).

Ispirati dok otpadna voda ne postane neutralna. (Provjeriti indikatorskim papirom)

### UKLANJANJE OTPADA

Proizvod kao i otpadnu vodu ne izljevati u kanalizaciju.

Proizvod kao i otpadna voda moraju se ukloniti kao poseban otpad.

Proizvod se mora pripremati za daljnju obradu u postrojenju za neutralizaciju, ili se uklanjanje povjerava ovlaštenoj firmi.

Poštivati mjesne propise.

### UPOZORENJE

Proizvod sadrži dušičnu kiselinu.

Uvažavati mjere opreza i uputstva statuta o sigurnosti EU.

### PODCI O TRANSPORTU

Dušična kiselina.

UN-br. 2031, klasa 8/broj 2 b

### NAČIN SKLADIŠTENJA

Kanistar 1 kg / 5 kg / 10 kg

Bačva 200 kg

IBC 1000 kg